



# POLIURETANO MC30

Poliuretano para pisos de madeira

## ESPECIFICAÇÕES

**POLIURETANO MC30** - Produto desenvolvido especialmente para revestir, proteger e embelezar pisos e superfícies de madeira, tais como: tábuas corridas, parquet e outras estruturas de uso interno. Acompanha o movimento da madeira, destaca e realça as características naturais. É indicado para pisos em locais de tráfego normal como residências e outras estruturas de madeira de uso interno.

## INSTRUÇÕES DE USO

**POLIURETANO MC30** - é um produto monocomponente, pronto para uso. Dispensa diluição e uso de catalisador (agente de cura), não sendo necessário a adição de outro produto. O piso deverá estar isento de gorduras, óleos e ceras. Os utensílios utilizados na aplicação deverão estar secos e limpos.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter a total performance do produto e obter os melhores resultados de resistência e acabamento é fundamental um perfeito lixamento e limpeza do piso. Orientamos que os lixamentos sejam realizados na seguinte ordem: **Primeiro lixamento** utilize lixa nº 16 ou nº 20 no sentido do comprimento da madeira. **Segundo lixamento**, utilize lixa nº 30 ou nº 40 no sentido contrário ao primeiro. **Terceiro lixamento**, alternar novamente a direção do lixamento, utilize lixa nº 60. **Quarto lixamento**, utilize lixa nº 80. Após o uso da lixa nº 80, proceda o calafeto de todo o piso. Quando o calafeto estiver completamente seco, inicie o **quinto lixamento** utilizando lixa nº 100, no sentido inverso ao lixamento anterior. Por último (no caso de lixadeira de rolo) utilize lixa nº 120. Efetue a limpeza de toda a superfície com uma vassoura de cerdas macias e aspirador de pó.

## IMPORTANTE

Proporcione maior durabilidade, beleza e acabamento utilizando na primeira demão o **SELADOR UNIVERSAL Q501**.

## APLICAÇÃO

Para proceder a aplicação do **POLIURETANO MC30**, recomendamos a utilização de equipamento de proteção individual – EPI (luvas, óculos de segurança, máscara para vapores orgânicos, botinas e vestimenta adequada) e leia com atenção todas as informações deste rótulo o piso deverá estar limpo e seco, livre de substâncias contaminantes (ceras, óleos, resinas, silicone e resíduos de outros produtos). Para manter a totalidade, as características naturais da madeira e obter um maior rendimento, sugerimos o uso do **SELADOR UNIVERSAL Q501** na primeira demão.

Para aplicar o **POLIURETANO MC30** utilize o rolo de veludo manta baixa 5mm indicado para pinturas poliuretânicas. Entre as demãos é necessário proceder um leve lixamento utilizando lixa grão 220 no sentido dos veios da madeira. Remova integralmente o pó com vassoura de cerdas macias e aspirador. Para maior resistência a abração, recomendamos a aplicação de duas a três demãos do **POLIURETANO MC30**. O tempo de secagem necessário entre demãos é de aproximadamente 6 a 8 horas, dependendo das condições climáticas e da superfície. O local da aplicação poderá ser liberado ao tráfego em aproximadamente 48 horas após a aplicação da última demão.

## COMPOSIÇÃO

Resina de poliuretano, solventes aromáticos e ésteres glicólicos.

## FATORES CLIMÁTICOS

Orientamos que sejam observadas as condições climáticas antes de proceder a aplicação do produto. Não recomendamos a aplicação do **POLIURETANO MC30** nos seguintes casos: temperaturas inferiores a 10°C, superiores a 37°C ou umidade relativa do ar superior a 85%.

## ATENÇÃO

Não recomendamos a aplicação deste produto em ambientes externos ou em pisos com infiltração de umidade.

## VALIDADE

Consulte etiqueta nesta EMBALAGEM.

## EMBALAGENS DIPONÍVEIS

1 litro - 4 Litros - 10 Litros.

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Brilho / Acetinado.

